



- 1 lépés** Hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot a hídszerkezet lemezére 0,8 kg/m² anyagfelhasználással.
- 2 lépés** Alkalmazzon egy réteg Xypex Concentrate bevonatot a lábazat és a hídlemez csatlakozási felületén 1,0 kg/m² anyagfelhasználással. A Xypex kezelést követő 24 órán belül el kell helyezni a lábazati elemeket.
- 3 lépés** Vigyen fel Xypex Modified habarcscsot sávbana lábazat és hídlemez csatlakozásánál úgy, hogy az homorú hajlattal kapcsolódjon 25-25 mm-es felületen a lemezhez és a lábazathoz.
- 4 lépés** A lábazati elem felületére (külső-belső) hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,8 kg/m² anyag felhasználással.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat, vagy a repedés javításokat, amire szükség lehet.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok, vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.